



**Fiocchi Italo & C. s.n.c.**

Resine viniliche - Resine Acriliche - Resine Fenoliche Resine ureiche e melamminiche - Adesivi e Mastici - Collanti speciali

20050 VERANO BRIANZA (MB) Via Molino Filo, 1  
Tel.0362 912436 Fax 0362 909352  
Cod.Fisc. e P.IVA 02349620969

<http://www.eurokoll.it>  
e-mail:[info@eurokoll.it](mailto:info@eurokoll.it)

## Scheda Tecnica

# EUROPLAST 349

**Adesivo a base di elastomeri e resine sintetiche. Utilizzo a spruzzo con applicazione su uno solo degli aderenti (One way)**

### Campi di applicazione

- Incollaggi di resine espanse, tappezzerie, nell'industria del mobile imbottito.
- Incollaggi di PU espanso su legno e metallo.
- Incollaggi di tessuti e pelli su espanso, su legno e su metallo.

### Proprietà della colla

<b>Base:</b>	elastomeri e resine sintetiche
<b>Peso specifico:</b>	0,7/0,8 Kg/Lt
<b>Residuo secco:</b>	43% +/- 1
<b>Tempo aperto:</b>	10 minuti
<b>Tempo di presa:</b>	ELEVATO
<b>Resistenza al calore:</b>	BUONA
<b>Colore:</b>	PAGLIERINO

**Viscosità a +20°C**

**Brookfield** 400 - 600 mPa·s

(vedere ns. scheda di sicurezza)

### Tecniche di applicazione

**Temperatura di applicazione:** +10/40 °C  
non lavorare a temperature inferiori di +10°C

1) L'adesivo Europlast 301 si applica su una sola superficie (preferire sempre la parte più rigida) e si utilizza a spruzzo con ugello del diametro di mm. 1,4 – 1,7 mm.

2) Mescolare con cura l'adesivo prima di iniziare la lavorazione.

3) Pulire perfettamente le due superfici da adesivizzare.

**Tempo aperto (+20°C):** 10 '  
a seconda delle condizioni ambientali

5) Pressare uniformemente l'accoppiato

**Pressione:** 4–5 atm.

### Consigli generali:

Chiudere accuratamente il contenitore dell'adesivo dopo l'utilizzo e pulire l'attrezzatura utilizzata immediatamente con il Diluente 120.

La tenuta finale dell'incollaggio si raggiunge definitivamente dopo 48 ore dalla lavorazione.

### Pulizia

Macchine, utensili di applicazione e contenitori si puliscono il Diluente 120.

### Confezioni

Latte in ferro da 15 Kg netto

Confezioni più grandi a richiesta.

### Stoccaggio

Europlast 301 si conserva nei contenitori originali ermeticamente chiusi a +20°C per circa 12 mesi. Proteggere dal gelo!

### Precauzioni

Non avvicinare all'adesivo fiamme libere o scintille. Durante l'impiego del Europlast 301 areare i locali o utilizzarlo sotto una cappa di aspirazione.

Quanto contenuto nella presente scheda tecnica ha carattere indicativo ed è senza garanzia. Si prega di adattare i dati ed i consigli alle condizioni ambientali ed al materiale da trattare.