

## SCHEDA TECNICA

### FILM ESTENSIBILE

Caratteristiche	Metodo ASTM	Unità di Misura	Film Estensibile Manuale	Film Estensibile Macchinabile
Colore			Trasparente	Trasparente
Spessore		Micron	23-30	23-30
Densità	D-1505	gr/cc	0.916-0.918	0.917-0.919
Dart Drop Test	D-1709	gr	100	180
Carico di Rottura				
• Long	D-882 B	M Pa	40	38
• Trasv	D-882 B	M Pa	25	26
Allungamento alla rottura				
• Long	D-882 B	%	500	620
• Trasv	D-828 B	%	800	850
Allungamento Prestiro	D-882 B	%	120-130	150-220
Resistenza alla Lacerazione (Elmendorf)				
• Long	D-1922	N/mm <sup>2</sup>	21	80
• Trasv	D-1922	N/mm <sup>2</sup>	103	200
Carico Elastico				
• Long	D-882	N/mm <sup>q</sup>	11	15
• Trasv	D-882	N/mm <sup>q</sup>	10	11