

SCHEDA TECNICA

INDURITORE ML LIQUIDO

L'induritore liquido per incollaggi a freddo con collanti ureici, permette di realizzare tempi di pressaggio brevi alla normale temperatura ambiente.

ISTRUZIONI PER L'USO:

Non è possibile il sistema normale della miscela colla e induritore in quanto questa presenterebbe un tempo di vita troppo breve. L'applicazione va fatta separatamente: su una superficie si spalma l'induritore mediante una spugnetta, un pennello, un tampone ecc., e si lascia essiccare per almeno 30 minuti; al momento del pressaggio poi si distribuisce la colla possibilmente sull'altra delle due superfici da incollare ed entro 3 minuti è indispensabile portare il pezzo sotto pressa.

I tempi di incollaggio dipendono dalla temperatura ambiente e da quella del legno stesso.

Temperatura	Tempi di pressaggio
5 °C	100 – 120 minuti
10 °C	60 – 75 minuti
15 °C	40 – 50 minuti
20 °C	20 – 25 minuti

ALTRI DATI:

Caratteristiche:

La combinazione produce giunture che hanno le seguenti caratteristiche di resistenza:

Normative Europee EN 204-205 Classe D4 (incollaggi per Esterni)

MISURE DI SICUREZZA:

Istruzioni per la pulizia:

L'induritore è leggermente acido. Si consiglia di usare guanti e occhiali protettivi. Le parti del corpo che vengono a contatto con l'induritore devono essere subito lavate con acqua.

La miscela collante deve essere lavata con acqua calda prima che indurisca.

L'apparecchiatura usata per l'applicazione deve essere lavata prima che l'adesivo indurisca.