

NOTIZIARIO TECNICO

VINIL 175

Collanti vinilici settore legno

TIPO DI ADESIVO

Resina acetovinilica in dispersione acquosa, pronto all'uso.
Risponde alla norma UNI EN 204 – D2.

CAMPI DI IMPIEGO

Il VINIL 175/X rappresenta il vertice della produzione di collanti vinilici. Con eccezionali prestazioni di rapidità e di sicurezza che si possono ottenere soprattutto nei lavori di montaggio e di applicazione di sagome, cornici, listelli, fregi, ecc.

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

RESIDUO SECCO	: 58% +/- 1
PESO SPECIFICO A 20°C	: 1,08 circa
ASPETTO E COLORE	: Liquido – Bianco latte
VISCOSITA' BRF MOD. RVT A 20°C (20 GIRI/MIN.)	: cP a.s 20000+/- 10%
TEMPERATURA MINIMA DI FILMAZIONE	: 15 -17°C
STABILITA' A 20°C	: 12 mesi
TEMPO APERTO A 20°C	: 25 minuti
SPALMATURA	: 180-200 gr/mq.

CONSIGLI UTILI PER L'IMPIEGO

- Nell'incollaggio di legno si devono impiegare materiali ad umidità costante e senza eccessiva tolleranza per non avere decadimenti del potere collante;
- Il VINIL 175/X va applicato in strato uniforme su una delle superfici da incollare e può essere spalmato sia a mano (pennello o spatola) che a macchina;
- È consigliabile eseguire l'incollaggio a temperature non inferiori ai 15°C allo scopo di evitare rallentamenti nella filmazione. A temperature molto basse la filmazione stessa può essere compromessa.
- Umidità eccessive del legno (>12%) rallentano la presa dell'adesivo con conseguente allungamento dei tempi di pressaggio;
- I tempi di pressaggio dipendono dalle condizioni ambientali e dei materiali impiegati;

- Il contatto con recipienti ed attrezzi di ferro è da evitare per la possibilità di formazione di macchie violacee sul supporto legnoso;
- Il VINIL 175/X è pronto all'uso. Aggiunte di acqua, eccipienti ed altre sostanze ne variano le caratteristiche e possono pregiudicare l'incollaggio;
- Il VINIL 175/X teme il gelo . Conservare il prodotto a temperatura superiore ai + 10°C;
- Il VINIL 175/X, conservato negli imballi originali ben chiusi a 20°C ha una stabilità di almeno 12 mesi.

CONFEZIONI

Il collante VINIL 175/X è disponibile in :

Confezione da kg. 1 (nr.24 pezzi per scatola)

Confezione da kg. 5 (nr. 4 pezzi per scatola)

Confezione da kg.10 (nr. 2 pezzi per scatola)

Tanica da kg. 25

Cisternetta da kg. 1000

I suddetti pesi sono netti.

Quanto contenuto nella presente scheda tecnica ha carattere indicativo ed è senza garanzia. Si prega di adattare i dati ed i consigli alle condizioni ambientali ed al materiale da trattare.